

# Cobra Study color al óleo miscible con agua - carta de colores

Blanco de cinc +++ 104    PW7	Blanco de titanio +++ 105    PW6	Buff titanio +++ 291    PW7/PY42/PBk9	Amarilimón perm. +++ 254    PY184	Amarillo primario +++ 275    PY184/PY154	Amarillo perm. C +++ 283   PY154	Amarillo perm. M +++ 284    PY154	Amarillo Nápoles O +++ 223    PW7/PY154/PB24	Amarillo perm. O +++ 285    PY154/P043
Anaranjado permanente +++ 266    PY154/P043	Amarillo Napoles rojo +++ 224    PW7/P043/PB24	Bermellón +++ 311    P043	Rojo pyrrole claro +++ 340    PR254/P043	Rojo pyrrole +++ 315    PR254	Rojo pyrrole O +++ 345    PR254/PR264	Laca granza +++ 389    PR264	Magenta primario +++ 369    PV19	Rosa de Persia +++ 330    PW7/PR202
Violeta azulado perm. +++ 568    PV23/PR122	Violeta azulado +++ 548    PW7/PB29/PV23	Azul ultramar +++ 504    PB29	Azul cobalto (ultram.) +++ 512    PB29/PB15	Azul real +++ 517    PW7/PB29	Azul de Prusia +++ 508    PB27	Azul cerúleo (ftalo) +++ 535    PB15/PW7	Cian primario +++ 572    PB15/PW7	Azul turquesa +++ 522    PW7/PB15/PG7
Verde amarillento +++ 617    PG7/PY154	Verde permanente C +++ 618    PG7/PY154	Verde permanente O +++ 619    PG7/PY154	Verde vejiga +++ 623    PG7/PY110	Verde oliva +++ 620    PG7/PY110/PR264	Ocre amarillo +++ 227    PY42	Tierra Siena nat. +++ 234    PY42/PBk11	Rojo inglés +++ 339    PR101	Tierra Siena tostada +++ 411    PR101
Tierra sombra tostada +++ 409    PR101/PBk11	Pardo Van Dyck +++ 403    PR101/PBk11	Gris Payne +++ 708    PBk9/PB15/PV19	Negro marfil +++ 701    PBk9					

Explicación de los signos de izquierda a derecha  
Ejemplo:






Letra detrás del nombre del color:  
C = claro, M = medio, O = oscuro

## grado de resistencia a la luz

+++ = un mínimo de 100 años de solidez bajo iluminación de museo (40 colores)  
++ = 25 - 100 años de solidez bajo iluminación de museo  
+ = 10 - 25 años de solidez bajo iluminación de museo  
° = 0 - 10 años de solidez bajo iluminación de museo

La resistencia a la luz ha sido testada a partir de la norma ASTM D4303.

## transparencia/opacidad

 = semitransparente (7 colores)  
 = semiopaco (28 colores)  
 = opaco (5 colores)

275 = número del color

 = también suministrable en tubo de 200 ml

PY184/PY154 = pigmentos utilizados